



Chamäleon GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße, 8a
 69115 Heidelberg-Germany
 Tel.: +49-(0)-6221 520440
 Fax: +49-(0)-6221 520449
 E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
 http://www.chamaeleon/produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

422 1К-ГРУНД БЪРЗ

Арт. номер: **14225 (1L, сив), 14226 (1L, черен),
 14227 (3L, сив), 14228 (3L, черен)**

Приложение Авторепаратурен продукт

Общи характеристики 1К филер с добри запълвачи свойства за авторепаратурни поправки.

Продуктови хара-ки:

- Може да се нанася върху стари 2К бои след шлайфане, временни грундове и директно върху стомана, алуминий и поцинковани повърхности.
- Материалът предлага голяма икономия на време, благодарение на бързото съхнене и шлайфане.
- Без съдържание на хром и олово.
- Да не се нанася върху стари термопластични бои.
- Разход: 5 - 7 м² / л.
- Цвят: сив, черен

Технически характеристики:

Разредител	прибл. 50 - 70%		
Вискозитет 20° С	15 - 20 s 4 mm DIN		
Приложение	налягане	дюза	слоеве
Конв. пистолет	2 – 2,5 bar	1,3 - 1,6 mm	2 - 3
Дебелина на сухия слой	40 - 80 µm		
Време за изпаряване	10 мин преди изпичане или IR		
Съхнене	повт. нанасяне	на прах	на допир за сглобяване
Темп. на обекта 20° С	30 мин	15 мин	
Темп. на обекта 60° С	15 мин	5 мин	
	Готов за сухо и водно шлайфане след 45 мин		
ЛОС- регулации:	Европейски лимитни стойности за продукта (категория Б/в): 780 гр./л. Този продукт съдържа максимум 780 гр./л. ЛОС.		

Условия на нанасяне: не по-ниска от +10 °С и до 75% относителна влажност