



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
<http://www.chamaeleon/produktion.de>

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

CHAMÄLEON ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ- АЛУМИНИЙ

Код на продукта: 15044; 15045; 15046; 15049

Употреба по предназначение: Кит за авторепаратурата, механичното инженерство и направи си сам
Основни характеристики: За запълване на повърхности като различни пластмаси, поцинкована ламарина, алуминий и неговите сплави, желязо, дърво или бетон – лесно и с желаната дебелина на слоя. Дупките са запълнени и заравнени, дребните дефекти - отстранени.

Допълнителни продукти: Втвърдител (15g, 25 g, 50g, 100g)

Точка на възпламеняване: са. 32°C

Плътност при 20°C: 1,65 кг/дм²

Температурна стабилност на втвърдения материал: до 120°C

Устойчив на: киселини, луга, реактивни горива, разтворители, вода, сол против заледряване

Цвят: Сив

Обработка на стари покрития:

Премахване на ръжда; Обезмасляване; Почистване; Подсушаване;

Леко шлайфане

Смесване: 100 : 2 - 4 (кит: втвърдител) според теглото

Шпатула

Сушене при 20°C

Съхнене: след 20 – 30 минути

Шлайфане с шкурка P80-150

Съхранение: 12 месеца (неотворени кутии)

Температура на склада: +15°C до +25°C

Опаковка: 0,5 кг; 0,975 кг; 1,85 кг; 4 кг