



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de  
<http://www.chamaeleon/produktion.de>

## *ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ*

### **CHAMÄLEON ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ SOFT**

Код на продукта: 15054; 15055; 15056; 15059

Употреба по предназначение: Кит за авторепаратурата

Основни характеристики: За попълване на малки неравности, с отлична адхезия върху голи шлифовани метални повърхности, поцинкована ламарина, алуминий и неговите сплави, поцинкована ламарина, желязо, дърво, бетон и пластмаса. Бързото изпичане дава възможност за продължителна работа.

Допълнителни продукти: Втвърдител (248); Разредител (320)

Точка на възпламеняване: са. 33°C

Плътност при 20°C: 1,7 кг/дм<sup>2</sup>

Температурна стабилност на втвърдения материал: до 120°C

Устойчив на: киселини, алкални разтвори, реактивни горива, разтворители, вода, сол против заледяване

Цвят: Охра

Обработка на стари покрития:

Премахване на ръжда; Обезмасляване; Почистване; Подсушаване; Леко шлайфане

Смесване: 100 : 2 - 3 (кит: втвърдител) според теглото

Шпатула

Сушене при 20°C

Съхнене: след 20 – 30 минути

Шлайфане с шкурка P80-240

Съхранение: 2 години (неотворени кутии)

Температура на склада: +15°C до +25°C

Опаковка: 0,5 кг; 0,975 кг; 1,85 кг; 4 кг