



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
<http://www.chamaeleon/produktion.de>

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

CHAMÄLEON ТЕЧЕН КИТ НА СПРЕЙ

Код: 26701

Основна характеристика:

Висококачествен, бързосъхнещ филер за запълване на малки неравности на обработени и необработени повърхности от дърво, метал и алуминий. Подходящ за запечатване с всички системи бои (алкидна, нитроцелулозна, 1-К акрилни и 2-К акрилни бои).

Продуктова характеристика

- Бързо изсъхване
- Отлично покритие
- Предотвратяване на корозия
- Лесно шлайфане, както мокро, така и сухо (p400)
- Отлично пълнене
- Добра адхезия
- Подходящ за всички бои

Физични и химични свойства

Съдържание	400 ml
Основа	акрилна смола
Цвят	Бежово- жълтеникав
VOC-съдържание	Около 75% w/w
Сухо вещество	Около 25% w/w
Гланц	Сатен мат
Покривност	1,25 до 1,75 m ²
Сух на прах	След 5 до 10 мин
Не лепне	След 10 до 20 мин
Втвърден/следващ слой	След 2 ч
Темп. устойчивост	До 110 °C



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
<http://www.chamaeleon/produktion.de>

Подготовка:

Повърхността трябва да е чиста, суха и без мазнини. Отстранет стария лак/боя и ръждата и шлайфайте повърхността.

Обработка:

Повърхността трябва да е чиста, суха и без мазнини. Спреят трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за обработка 15 до 25 ° C. Преди употреба разклатете аерозола за 2 минути и напръскайте проба. Разстояние до обработваната повърхност приблизително 25 до 30 сантиметра.

Нанесете течния кит на няколко тънки слоя. Преди да нанесете следващия слой, отново разклатете флакона.

След употреба:

След употреба почистете клапана (обърнете аерозола с главата надолу и натиснете дюзата за около 5 секунди)

Времето за сушене зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.